

QSバーは碎石・珪砂を特殊アスファルトで固めた薄板状の床補修材です。  
特別な技術や道具の必要がなく、-40℃の環境下でも施工可能な為、冷蔵・冷凍倉庫の床やアスファルト・コンクリート路面の破損を**簡単に・すばやく・低コストで補修できます。**

## 特徴

- ・補修に必要な道具は**カセットバーナーとヘラ・コテのみ**。誰でも簡単に床補修が可能です。
- ・施工後30分～1時間後にはリフトの通行が可能です。
- ・特殊アスファルトを原料としている為、**粘着性に優れ**、補修後の破損がほとんどありません。
- ・**-40℃の環境下でも施工可能**。冷蔵・冷凍倉庫内のクラックを気軽に補修できます。
- ・専門業者への施工依頼などの必要がなく、**低コスト・短時間**で補修できます。

## 施工方法



① 施工前



② 施工部分のゴミやホコリ、軟弱部分を取り除きます。



③ 施工部分を加熱、乾燥します。



④ QSバーを加熱し、やわらかくなったら、施工部分にヘラ・コテ等で押し込みます。



⑤ 加熱しながら表面を整形し、圧着します。



⑥ 整形後すぐに硬化・定着し、施工後30分～1時間でリフトも通れます。

## 仕様

品名 (最大粒径)	厚さ×幅×長さ(mm) 内容量	適用
QSバーS (5号珪砂)	10×25×500 (12本/箱)	幅10mm以内のクラック、表面仕上げ等
QSバーL (7号碎石)	10×50×500 (6本/箱)	幅10mm以上のクラック、段差調節等

詳しくはホームページ又は、下記までお問合せ下さい。

## SANKYO

株式会社 **三共冷熱**

大阪府吹田市南吹田5丁目26番28号

TEL (06)6389-1686 Fax (06)6368-8570

<http://www.sankyo-rn.com>

お断りなしに仕様を変更することがあります